



Die Gläserne Rezeptur

Volldeklaration

Inhaltsstoffe der BIOFA Produkte mit

- Kennzeichnung der prozentualen Anteile an nachwachsenden, mineralischen und metallischen, sowie fossilen oder chemisch-synthetischen Inhaltsstoffen
- VOC-Anteil
- SHI-Produktpässen



Stand August 2026



Die Aufteilung der Rohstoffe im Produkt

Im Zuge der immer dringender werdenden Aspekte des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit hat BIOFA für ihre Produkte zusätzlich zur Volldeklaration eine Kennzeichnung der Inhaltsstoffe eingeführt. Mit dieser Kennzeichnung deklariert BIOFA den prozentualen Anteil an Wasser, nachwachsenden, mineralischen, metallischen, sowie fossilen und chemisch-synthetischen Inhaltsstoffen in ihren Produkten.

1. Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2. mineralische und metallische Rohstoffe
3. chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

SHI Produktpässe

Die BIOFA Top-Produkte besitzen einen SHI Produktpass. Alle relevanten Produktqualitäten bezüglich Gesundheitsverträglichkeit und Umweltauswirkungen des Produktes, die auch zur Erreichung von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen benötigt werden, finden Sie im SHI-Produktpass.



Gliederung

Produktgruppe	Seite
Öle	3-7
Öle innen lösemittelfrei	3
Öle innen Aqua	4
Öle innen Klassik	4-5
Öle außen	6
Ergänzungsprodukte für Öle	7
Wachse	7
Reinigungs- und Pflegeprodukte	8-9
Schellackprodukte	9
Seifen und Laugen	10
Lasuren	10-11
Lacke	11-12
Lacke innen	11-12
Lacke außen	12
Wand- und Fassadenfarben	12-14
Wandfarben innen	13
Fassadenfarben	14
Reinigungsmittel	14-15

Öle innen lösemittelfrei

2110 Coloröl

Leinöl, modifizierte Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochnung, Holzöl, Pigmente je nach Farbton, Tonerde, Mikrowachs, Quellton, Netzmittel, Entschäumer, Kobalt-Polymer-Trockner, Antioxidans, Zinkoxid, Calcium- und Mangan-Trockner.

91 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
5 % mineralische und metallische Rohstoffe
4 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):
700 g/l (2010)



SHI Produktpass

2049 Möbelöl

Leinöl, Hanföl, Holzöl, Sojaöl, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochnung, Reisschalenwachs, Bienenwachs, Car-naubawachs, Mattierungsmittel, Hydrophobierungsmittel, Entschäumer, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
1 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden



SHI Produktpass

2052 Arbeitsplattenöl

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochnung, Mikrowachs, Quellton, Balsamterpentinöl, Entschäu-mer, Mangan-, Calcium- und Zirkonium-Trockner, Antioxidans.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
10 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden



SHI Produktpass

2053 Hanf-Arbeitsplattenöl mit Rohstoffen aus der Region

Hanföl, pflanzliches Wachs, Quellton, Eisen-, Zirkonium-, Zink- und Mangan-Trockner.

97,4 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0,8 % mineralische und metallische Rohstoffe
1,8 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
10 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden

2059 Parkettöl spezial

Leinöl (Herkunftsland: Kasachstan), Hanföl, Safloröl, Harzverkochnung auf Basis von Tallölfettsäure und Lein-öl, Holzöl, Ricinen-Standöl, Reisschalenwachs, Kobalt-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):
700 g/l (2010)



SHI Produktpass

8661 Spritz- und Tauchöl

Leinöl, modifiziertes Leinöl, Eisen- und Mangan-Trockner, Antioxydans.

96 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0,03 % mineralische und metallische Rohstoffe
4,97 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
15 g/l

Öle innen Aqua

8045 Hartöl Aqua

Wasser, aliphatische Polyurethandispersion auf Basis Rizinusöl, Reiwachsdispersion, Polysiloxane, mehrwertige Alkohole, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

81 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
19 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

40 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

140 g/l (2010)

8245 / 82451 Hartöl Aqua matt farblos / farbig

Wasser, aliphatische Polyurethandispersion auf Basis Rizinusöl, Reiwachsdispersion, Polysiloxane, mehrwertige Alkohole, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

79 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
19 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

40 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

140 g/l (2010)

8689 Bianco Öl Aqua Rohholzeffekt

Wasser, aliphatische Polyurethandispersion auf Basis Rizinusöl, Reiwachsdispersion, Kieselsäure, mehrwertige Alkohole, Polysiloxane, mikronisiertes Titandioxid, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Mischung aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

66 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
33 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

50 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

140 g/l (2010)

8145 Steinöl Aqua

Wasser, modifizierte Alkydharzemulsion auf Basis Sojaölfettsäuren, Acrylatharzdispersion, Reisschalenschwamm, Netzmittel, Entschäumer, Citral.

81 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
19 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

10 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

140 g/l (2010)

Öle innen Klassik

3754 Universal Hartgrund lösemittelhaltig

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Sojaöl-Kolophoniumharzverkochung, Hanföl, Eisen-, Calcium- und Mangan-Trockner.

32 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
68 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

550 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/h):

750 g/l (2010)

Öle innen Klassik

2044 Universal Hartöl seidenmatt

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Harzverkokung auf Tallölfettsäurebasis, Sojaölkolophoniumharzverkokung, Kolophoniumharz-Lösung, Distelöl, Mattierungsmittel, Mikrowachs, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer, Zirkonium- Kobalt-, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

42 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
7 % mineralische und metallische Rohstoffe
51 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

490 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

2055 Hartwachsöl seidenglänzend

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkokung, Safloröl-Kolophoniumharzverkokung, Mattierungsmittel, Tonerde, Mikrowachs, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

35 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
8 % mineralische und metallische Rohstoffe
57 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

450 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

8162 Hartwachsöl matt

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkokung, modifizierte Ricinenöl-Kolophoniumharzverkokung, Safloröl-Kolophoniumharzverkokung, Mattierungsmittel, Tonerde, Mikrowachs, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer, Kobalt-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

43,5 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
11,5 % mineralische und metallische Rohstoffe
45 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

430 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

2100 / 21001 Steinöl farblos / farbig

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Harzverkokung auf Tallölfettsäurebasis, Distelöl, Kolophoniumharz-Lösung, evtl. Pigmente je nach Farbton, Mattierungsmittel, Reisschalenwachs, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Kobalt-, Calcium-, Zirkonium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

32 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
6 % mineralische und metallische Rohstoffe
62 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

490 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

8683 Bianco Öl Rohholzeffekt

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, modifizierte Öl-Harz Verkokung, Talk, Mattierungsmittel, Schwerspat, Zinkoxid, Mikrowachs, Titandioxid, Quellton, Entschäumer, Netzmittel, Eisen-, Zirkonium-, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

15 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
19 % mineralische und metallische Rohstoffe
66 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

490 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

8624, 86241 Profi Top Öl farblos / farbig

Leinöl, Holzöl, Harzverkokungen auf Basis Sojaöl- und Tallölfettsäuren, aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Kolophoniumharzlösung, Tonerde, Farbpigmente je nach Farbton, Reisschalenwachs, Zinkoxid, Mattierungsmittel, Entschäumer, Zirkonium-, Kobalt-, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

68 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
9 % mineralische und metallische Rohstoffe
23 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

170 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):

700 g/l (2010)

Öle außen

2043 / 20431 Wetterschutzöl farblos / farbig

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Harzverkokung auf Tallölfettsäurebasis, Rizinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Rizinenöl-Kolophoniumharzverkokung, Sojaöl, Tonerde, Quellton, Titandioxid, Farbpigmente je nach Farbton, Zinkoxid, Netzmittel, Entschäumer, Antioxidans, Zirkonium-, Kobalt- und Mangan-Trockner. Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on als Filmschutz.

72 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
26 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

350 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

400 g/l (2010)

3752 Teaköl

Leinöl, aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Holzöl, Sojaöl-Kolophoniumharzverkokung, Zinkoxid, Quellton, Netzmittel, Zirkonium-, Kobalt- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

36 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
60 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

270 g/l

EU-Grenzwert:

nicht vorhanden

3753 / 37531 Terrassenöl farblos / farbig

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Leinöl, Rizinenöl-Kolophoniumharzverkokung, Holzöl, Sojaöl-Kolophoniumharzverkokung, Pigmente je nach Farbton, Tonerde, Zinkoxid, Mikrowachs, Quellton, Titandioxid, Netzmittel, Antioxidans, Zirkonium-, Kobalt- und Mangan-Trockner. Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on als Filmschutz.

51 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
48 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

220 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

Ergänzungsprodukte für Öle

2057 Intensivölreiniger

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Leinöl, Kolophoniumharz-Lösung, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkokung, Mattierungsmittel, Mikrowachs, Quellton, Hydrophobierungsmittel, Netzmittel, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

39 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
57 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

450 g/l

EU-Grenzwert:

nicht vorhanden

4070 Fleckenentferner

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Ethanol, Verdickungsmittel, Silbersulfat.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Ergänzungsprodukte für Öle

2108 Farbstabilisator

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Titandioxid, Quellton, Netzmittel, Entschäumer.

0 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
12 % mineralische und metallische Rohstoffe
88 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
755 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden

2146 Trocknungsverzögerer

Monopropylenglykol.

0 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
100 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Wachse

2060 Hartwachs

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Carnaubawachs, Bienenwachs, Mikrowachs, Citral.

18 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
82 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
630 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):
700 g/l (2010)

2063 Wachs-Finish lösemittelfrei

Leinöl, Carnaubawachs, Harzverkochungen auf Basis von Safloröl und Tallölfettsäure, Kobalt-Polymer-Trockner, Zirkonium-, Calcium- und Mangan-Trockner.

96,7 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0,3 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):
700 g/l (2010)

8660 Spritzöl-Wachs lösemittelfrei

Leinöl, Sojaöl, Distelöl, Walnussöl, Olivenöl, Bienenwachs, Reisschalenwachs, Verdickungsmittel, Carnaubawachs, Kieselsäure, Mangan-, Eisen-Trockner.

79,5 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
1 % mineralische und metallische Rohstoffe
1,5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
1 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden

Reinigungs- und Pflegeprodukte

4010 NACASA Universalreiniger

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4085 Reinigungs- und Pflegeset

4010: Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2085: Wasser, Carnaubawachs, Emulgator, Lavandinöl, Bergamottöl.

98 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe



SHI Produktpass
2085

2085 NAPLANA Pflegeemulsion lösemittelfrei

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator, Lavandinöl, Bergamottöl.

98 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe



SHI Produktpass

2086 NAPLANA Plus antirutsch Pflegeemulsion lösemittelfrei

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator, Lavandinöl, Bergamottöl, Mikrowachs.

96 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
4 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2076 Pflegeöl

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Leinöl, Kolophoniumharz-Lösung, Ricinenöl-Kolophoniumharz-verkochung, Mattierungsmittel, Mikrowachs, Quellton, Hydrophobierungsmittel, Netzmittel, Kobalt-Polymer-Trockner, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

39 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
57 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
450 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):
700 g/l (2010)

2081 Pflegeset / 2082 Pflegesetöl lösemittelfrei

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochung, Mikrowachs, Quellton, Balsamterpentinöl, Entschäumer, Mangan-, Calcium- und Zirkonium-Trockner, Antioxidans.

96,7 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0,3 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
10 g/l

EU-Grenzwert:
nicht vorhanden

Reinigungs- und Pflegeprodukte

8081 Pflegeset Bianco / 8683 Bianco Öl Rohholzeffekt

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, modifizierte Öl-Harz Verkochung, Talk, Mattierungsmittel, Schwerspat, Zinkoxid, Mikrowachs, Titandioxid, Quellton, Entschäumer, Netzmittel, Eisen-, Zirkonium-, Calcium- und Mangan-Trockner, Antioxidans.

15 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
19 % mineralische und metallische Rohstoffe
66 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

490 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/i):

500 g/l (2010)

4030 Wachspflege Spray

Wasser, Carnaubawachs, Emulgator, Lavandinöl (enthält Linalool), Bergamottöl (enthält Limonen).

98 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
2 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Schellackprodukte

5005 Holzveredelung auf Schellackbasis lösemittelfrei

Wasser, wasserlösliche Schellackverbindung, Phenoxyethanol (für Kosmetik zugelassenes Konservierungsmittel).

96 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

130 g/l (2010)

8005 / 80051-15 Spielzeugfarbe Aqua lösemittelfrei farblos / farbig

Wasser, Schellack, Lebensmittelfarbstoffe je nach Farbton, Phenoxyethanol (für Kosmetik zugelassenes Konservierungsmittel). Nur im Farbton weiß 8005-11 sind enthalten: Wasser, modifizierte Sojafettsäure, Titandioxid, Kreide, mehrwertiger Alkohol, Quellton, Netzmittel, Entschäumer.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
1 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

0 g/l

EU-Grenzwert:

nicht vorhanden

Seifen und Laugen

2091 Holzbodenseife natur

Wasser, kaliverseifte Sojaöl- und Kokosölfettsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Linalool).

100 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe

0 % mineralische und metallische Rohstoffe

0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe



SHI Produktpass

2092 Holzbodenseife weiß

Wasser, kaliverseifte Sojaöl- und Kokosölfettsäure 5-15%, Titandioxid, Lavandinöl (enthält Linalool).

92 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe

8 % mineralische und metallische Rohstoffe

0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2093 Laubholzlauge

Wasser, Citronensäure, Titandioxid, Netzmittel.

94 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe

1 % mineralische und metallische Rohstoffe

5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2094 Nadelholzlauge

Wasser, Sumpfkalk, Titandioxid, Netzmittel.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe

4 % mineralische und metallische Rohstoffe

1 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Lasuren

2087 / 20871 Colorwachs lösemittelfrei

Wasser, Carnaubawachs, Pigmente je nach Farbton, Emulgator, Verdickungsmittel, Phenoxyethanol (für Kosmetik zugelassenes Konservierungsmittel).

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe

2 % mineralische und metallische Rohstoffe

3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

10 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/f):

130 g/l (2010)

5201 / 52011 Holzlasur Aqua farblos / farbig

Wasser, Ricinenöl, Distelöl, Holzöl, Verkochung von Kolophonumharzester mit Sojaölfettsäure, Emulgator, Pigmente je nach Farbton, mehrwertiger Alkohol, Oberflächenadditiv, Mangan- und Eisen-Trockner, Verdickungsmittel, Silbersulfat.

91 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
5 % mineralische und metallische Rohstoffe
4 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

15 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

130 g/l (2010)



SHI Produktpass

5295 Lasurauffrischer Aqua

Wasser, Ricinenöl, Distelöl, Holzöl, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Türkischrotöl, mehr-wertiger Alkohol, Netzmittel, Milchsäure-Kasein, Oberflächenadditiv, Verdickungsmittel, Mangan- und Eisen-Trockner, Borsalz, Silbersulfat.

91 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
5 % mineralische und metallische Rohstoffe
4 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

12 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

130 g/l (2010)

5296 Pflegeset Lasurauffrischer / 5295 Lasurauffrischer Aqua

Wasser, Ricinenöl, Distelöl, Holzöl, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Türkischrotöl, mehr-wertiger Alkohol, Netzmittel, Milchsäure-Kasein, Oberflächenadditiv, Verdickungsmittel, Mangan- und Eisen-Trockner, Borsalz, Silbersulfat.

91 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
5 % mineralische und metallische Rohstoffe
4 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

12 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

130 g/l (2010)

8101, 81011 Holzlasur Aqua Industrie farblos / farbig

Wasser, modifizierte Harz-Sojaölfettsäure-Emulsion, Reisschalenwachs, Pigmente je nach Farbton, Netzmittel, Entschäumer, Verdickungsmittel, Eisen-Trockner.

76 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
24 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

13 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/e):

130 g/l (2010)

Lacke innen und außen

1211 Vorlack lösemittelfrei

Wasser, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Schwerspat, Kreide, Titandioxid, Talk, Zinksulfid, Ton-erde, mehrwertiger Alkohol, Quellton, Netzmittel, Verdickungsmittel, Entschäumer, Zink- Trockner.

49 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
40 % mineralische und metallische Rohstoffe
11 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

25 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/d):

130 g/l (2010)

Lacke innen

5135 / 5134 VERNILUX Aqua Decklack innen, weiß / farbig, seidenmatt, lösemittelfrei

Wasser, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Titandioxid, Kreide, Talk, mehrwertiger Alkohol, Mattierungsmittel, Pigmente je nach Farbton, Netzmittel, Quellton, Entschäumer, Zink- und Eisen-Trockner, Oberflächenadditiv.

55 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
32 % mineralische und metallische Rohstoffe
13 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

12 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/d):

130 g/l (2010)



SHI Produktpass

5136 / 5137 VERNILUX Aqua Decklack innen, weiß / farbig, seidenglänzend, lösemittelfrei

Wasser, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Titandioxid, Kreide, Talk, mehrwertiger Alkohol, Pigmente je nach Farbton, Netzmittel, Quellton, Entschäumer, Zink- und Eisen-Trockner, Oberflächenadditiv.

56 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
29 % mineralische und metallische Rohstoffe
15 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

12 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/d):

130 g/l (2010)

Lacke außen

5142 / 5141 VERNILUX Aqua Decklack außen, weiß / farbig, seidenglänzend, lösemittelfrei

Wasser, Bindemittlemulsion auf Basis Sojaölfettsäure, Titandioxid, Kreide, Talk, mehrwertiger Alkohol, Pigmente je nach Farbton, Netzmittel, Quellton, Entschäumer, Zink- und Eisen-Trockner, Oberflächenadditiv.

56 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
29 % mineralische und metallische Rohstoffe
15 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

12 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/d):

130 g/l (2010)

Wand- und Fassadenfarben

1440 Universal Fixativ für innen und außen, lösemittelfrei

Wasser, Kaliumwasserglas, Acrylatharzdispersion, Hydrophobierungsmittel, Stabilisator, Netzmittel, Entschäumer.

78 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
16 % mineralische und metallische Rohstoffe
6 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/h):

30 g/l (2010)

3046 SOLIMIN Spezialgrund lösemittelfrei

Wasser, Kreide, Titandioxid, Silikate, Acrylatharzdispersion, Kaliumwasserglas, Kieselöl, Stabilisator, Entschäumer, Netzmittel, Verdicker.

47 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
48 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/g):

30 g/l (2010)

Wandfarben innen

3006 DURASOL Wandfarbe Latex

Wasser, Marmormehl, Kunstharz-Dispersion, Titandioxid, Cellulose, Netzmittel, Entschäumer. Enthält Konservierungsmittel: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone.

51 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
31 % mineralische und metallische Rohstoffe
18 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

1 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/a):

30 g/l (2010)

3011 / 30111-4 PRIMASOL Wandfarbe matt lösemittelfrei, weiß / farbig

Wasser, Kreide, Talk, Titandioxid, Bindemittelverkochnung aus Leinöl, Safloröl und modifiziertem Kolophonharz, Pigmente je nach Farbton, Silikate, Verdickungsmittel, Emulgator, Netzmittel, Entschäumer, Mangan-Trockner, Konservierungsmittel: Benzoisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon.

50 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
50 % mineralische und metallische Rohstoffe
0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

2 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/a):

30 g/l (2010)

3051 / 30511-4 SOLIMIN Silikatfarbe, mineralische Wandfarbe weiß / farbig

Wasser, calcitische und silikatische Füllstoffe, Kaliwasserglas, Titandioxid, Buntpigmente je nach Farbton, Acrylatdispersion, Stabilisator, Verdickungsmittel, Entschäumer, Netzmittel. Der Hauptinhaltsstoff (außer Wasser) ist Feldspat. Herkunft und Verarbeitung: Deutschland.

45 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
52 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

2 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/a):

30 g/l (2010)

3055 SOLIMIN Quarzstreichputz weiß, lösemittelfrei

Wasser, calcitische und silikatische Füllstoffe, Kaliwasserglas, Titandioxid, Acrylatdispersion, Stabilisator, Verdickungsmittel, Entschäumer, Netzmittel. Hauptinhaltsstoff (außer Wasser) ist Feldspat. Herkunft und Verarbeitung: Deutschland.

43 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
54 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:

2 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/a):

30 g/l (2010)

Fassadenfarben

1405 / 14051-4 EUROMIN Fassadenfarbe weiß / farbig, lösemittelfrei

Wasser, Kreide, Kaliumwasserglas, Kieselsole, Titandioxid, Buntpigmente je nach Farbton, Silikate, Acrylharz-dispersion, Stabilisator, Hydrophobierungsmittel, Verdicker, Entschäumer, Netzmittel.

44 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
51 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

VOC-Wert max:
20 g/l

EU-Grenzwert (Kat. A/c):
40 g/l (2010)

Reinigungsmittel

0500 Verdünnung

Aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Citrusschalenöl (enthält Limonene).

25 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
75 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

0600 Pinselreiniger lösemittelfrei

Wasser, kaliverseifte Kokos- und Sojaölfettsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Linalool).

96 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2019 Terrassenreiniger

Wasser, 5-15% (Seife kaliverseifte Sojaöl- und Kokosölfettsäure), <5% nichtionisches Tensid, Cellulose, Lavandinöl (enthält Linanool), Silbersulfat.

95,5 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
3 % mineralische und metallische Rohstoffe
1,5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2089 Entgrauer

Wasser, Oxalsäure, <5% anionisches Tensid aus Kokosfett, Ethanol. Verdickungsmittel, Farbstoff, Silbersulfat.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

2090 NAPONA Grundreiniger

Wasser, kaliverseifte Kokos- und Sojaölfettsäure 5-15%, Lavandinöl (enthält Linalool).

96 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
4 % mineralische und metallische Rohstoffe
0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4020 Haushaltsreiniger Spray

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

95 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
5 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4053 NALINDO Handspülmittel

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

92 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
6 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4056 NASEDA Wollwaschmittel

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

92 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
2 % mineralische und metallische Rohstoffe
6 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4058 Glasreiniger

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

100 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
0 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

4060 NATOLE Sanitärreiniger

Wasser, anionisches und amphoter Tensid aus Kokosfett < 5 %, Citral, Silbersulfat, Chlorophyll.

97 % Wasser und nachwachsende Rohstoffe
0 % mineralische und metallische Rohstoffe
3 % chemisch-synthetische und fossile Rohstoffe

Wir sagen,
was in unseren Produkten drin ist!



BIOFA 

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstraße 22 - 73087 Bad Boll
T: +49 (0) 7164 / 9405 0
F: +49 (0) 7164 / 9405 96
www.biofa.de - info@biofa.de

